HEAVY METAL SILICON VARNISH

Σιλικονούχο Βερνίκι Υψηλών Αντοχών

Σιλικονούχο αντισκωριακό βερνίκι διαλύτη με extra UV προστασία. Έχει μεγάλη σκληρότητα και γυαλάδα που παραμένει αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου. Προσφέρει εξαιρετική προστασία, συντηρεί την εικόνα του rusty effect και μπορεί να αποτελέσει μια καθαρή τελική επίστρωση βερνικοχρωμάτων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δίνει τη δυνατότητα για ματ φινίρισμα ιδιαίτερα για εσωτερικές διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και τη δυνατότητα ματ φινίρισματος βαμμένων ή μη, εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει πολύ καλά.

Σιλικονούχο για Μέγιστη Αντοχή

Πλεονεκτήματα:

- Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- Υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες
- Δυνατότητα ματ φινιρίσματος σε διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες.
- Συντηρεί την εικόνα του rusty effect

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες
65 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα
0,93 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα
- Στις 60° (ISO 2813):

< 15 μονάδες (ματ)
20-40 μονάδες (σατινέ)
> 90 μονάδες (γυαλιστερό)

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό
✔	✔	✔

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



ΑΡΑΙΩΣΗ

Έως 5%
- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
3-4 h

Επαναβαφή
24 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο (Gloss, Satin & Mat)	750 mL	2,5L

ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μία στρώση
14-16 m^2/L

Για δύο στρώσεις
7-8 m^2/L

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Νέες μεταλλικές επιφάνειες ή παλιές βαμμένες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες το Heavy Metal Silicon Varnish εφαρμόζεται απευθείας σαν τελική προστατευτική στρώση.

ΒΗΜΑΤΑ

1. Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου T300 για ρολό ή πινέλο ή T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.
2. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.
3. Επαναβάφουμε μετά από 24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση ,μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T-350.
- Επιφάνειες βαμμένες με Heavy Metal Silicon Varnish πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή 500 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 495 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001 14001 CERTIFIED 45001

EMAS