

# SILVER

## Χρώμα Αλουμινίου Για Μεταλλικές Επιφάνειες

Χρώμα αλουμινίου εξαιρετικής αντοχής, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών, όπως μπουριά, σιδερένιοι καπνοδόχοι, ψησταριές κ.λ.π.. Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (έως 200°C), στο φως, στη βροχή, στο ψύχος και γενικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



### Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Πυκνότητα

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ΑΡΑΙΩΣΗ




#### Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ασημί



### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

12-14 m<sup>2</sup>/L

#### Για δύο στρώσεις

6-7 m<sup>2</sup>/L

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή

2-3 h

#### Επαναβαφή

24 h

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί

180mL

375mL

750 mL



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών, όπως μπουριά, σιδερένιοι καπνοδόχοι, ψησταριές κ.λπ.

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες πρέπει** να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



## ΒΗΜΑΤΑ

- 1 Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.
- 2 Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο, χωρίς αραίωση και χωρίς αστάρι.
- 3 Επαναβάφουμε, εάν είναι επιθυμητό, μετά από 24 ώρες.

## TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια.
- Ρολά και πινέλα καθαρίζονται με

- διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
  - Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την

- εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή 500 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 499 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

