

TURBO - ΚΟΛΛΑ

Τριπλής απόσταξης κυανοακρυλική (CA) Κόλλα Ταχείας Συγκόλλησης για λείες επιφάνειες. Κατάλληλη για όλους τους συνδυασμούς υλικών (εκτός από PP, PE).



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Αδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη-κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για teflon, πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Γερμανία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για έναν (1) χρόνο,

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 3 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 500 gr



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, λουστραρισμένες επιφάνειες, σίδερο, αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, ελεφαντόδοντο, μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, PMMA, PVC, plexiglass, πολυστερίνη, εύκαμπτα & άκαμπτα πλαστικά, φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν - νεοπρέν super, χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, ασήμι, μουράνο, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, γύψο, γυαλί κ.ά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια, λιπαρά στοιχεία, σκουριές, γράσα.

Αν οι προς συγκόλληση επιφάνειες είχαν κολληθεί κατά το παρελθόν, η παλιά κόλλα πρέπει να ξυστεί και να απομακρυνθεί.

Το γυαλί πρέπει να καθαρίζεται με οινόπνευμα πριν από τη συγκόλληση.

Για τη συγκόλληση υλικών που είναι πολύ πορώδη συνιστάται η χρήση της κόλλας **TURBO - ΚΟΛΛΑ GEL**.

Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν όταν πραγματοποιείτε τη συγκόλληση σε θερμοκρασία δωματίου 18°C περίπου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα συγκολληθέντα μέρη πρέπει να μένουν ακούνητα για μερικά λεπτά, χωρίς να δοκιμάσετε αν έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει πλήρως συμπαγής η συγκόλληση εξαρτάται από το υλικό της επιφάνειας. Ανάλογα με τα εκάστοτε υλικά, η κόλλα στεγνώνει / σκληραίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, μετά από 8 ώρες οποιοδήποτε υλικό θα έχει συγκολληθεί.

ΦΥΛΑΞΗ

Καθαρίζετε το αποσπώμενο πώμα κι έπειτα τοποθετείτε το σωληνάριο σε όρθια θέση και το διατηρείτε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ: Με **TURBO TOP-CLEAN** ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.ά.

META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με οινόπνευμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	gr
88033	12/25 blister	3+3
98805	10/25 blister	5
98810	10/25 blister	10
98820	10/20 blister	20
98850	8/15 blister	50
98505	30	5
98510	30	10
98520	20	20
98550	10	50
98555	1	500