



GUMILAK Metal Duco

Βερνικόχρωμα με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία

Στιλπνό & Σατινέ & Ματ



Απόδοση: 14-16 m²/lt



Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες



Αραίωση:

5% σε όγκο με White spirit

8% σε όγκο με Διαλυτικό No1



Επαναβαφή: 18 ώρες



Συσκευασία:

Gloss: 200ml, 375ml, 750ml, 2,5lt, 5lt

Satin: 750ml, 2,5lt

Ματ Μαύρο: 375ml, 750ml, 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας ντουκόχρωμα νέας γενιάς εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. Προσφέρει υψηλή διατήρηση της γυαλάδας και της απόχρωσης ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο πάχος του φιλμ και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα. Με προσθήκη υψηλών στερεών Σκληρυντή GUMILAK metal, επιτυγχάνεται ακόμη πιο γρήγορο στέγνωμα, μεγαλύτερη σκληρότητα και υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Στιλπνό με γυαλάδα 86 - 88 μονάδες στις 60° . Σατινέ με γυαλάδα 35 - 45 μονάδες στις 60° . Ματ με γυαλάδα <4 μονάδες στις 60°.
Ειδικό Βάρος	1,19 - 1,23 kg/lit (Στιλπνό - Λευκό) 1,22 - 1,26 kg/lit (Σατινέ - Λευκό). 1,32 - 1,40 kg/lit (Ματ - πράσινο, μαύρο).
Απόδοση	14-16 m ² /lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.
Αραίωση	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLEX WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι συμβατικό ή airless έως 8% σε όγκο με Διαλυτικό No1 της Vechro.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 2 - 3 ώρες.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η επαναβαφή να γίνεται μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= (λευκό) 450 gr/lit, (αποχρώσεις) 499 gr/lit. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο θρασμού < 250°C.
Χρήση σκληρυντή GUMILAK metal	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό προσθέτουμε έως 10% σε όγκο Σκληρυντή GUMILAK metal. Για εφαρμογή με πιστόλι συμβατικό ή airless προσθέτουμε επιπλέον έως 4-8% σε όγκο Διαλυτικό No1 της Vechro επί του αρχικού χρώματος. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8-12 ωρών.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε μία στρώση αντισκωριακό ΟΧΙΔΟΛ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις GUMILAK metal με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνία και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθεύντων στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.